

Schuller Eh'klar s.r.o.  
K. Weise 1215/3  
370 04 České Budějovice  
Tel. 387 241 627  
Fax 387 313 972  
E-mail: obchod@schuller.eu  
www.schuller.eu



24.10.2013

## PVC MASK Q

### Stavební páska PVC

45446, 45449, 45456, 45457, 45459



#### Popis:

Příčně vroubkovaná a voděodolná stavební lepicí páska, vyrobená z poddajného a odolného PVC materiálu. Páska je lekce odtržitelná rukou, je odolná povětrnostním vlivům. Slouží k ochraně hladkých povrchů při omítání, štukování a malířských pracích.

#### Technické údaje:

|                     |                    |             |
|---------------------|--------------------|-------------|
| nosič:              | měkčené PVC        |             |
| lepidlo:            | kaučuk             |             |
| tloušťka nosiče:    | 0,12 mm            |             |
| celková tloušťka:   | 0,155 mm (+/- 10%) | ASTM D-1000 |
| lepicí síla na kov: | 2,9 N/25mm         | ASTM D-1000 |
| pevnost v tahu:     | 29,5 N/25mm        | ASTM D-1000 |
| roztahnost:         | 90%                | ASTM D-1000 |
| teplotní odolnost:  | až +60°C           |             |
| odolnost UV záření: | až 14 dní          |             |

#### Použití:

Podklad musí být bezprašný, odmaštěný a suchý. Páska může být použita uvnitř i venku. Používá se hlavně na dřevo (lakované, natřené základovou barvou), hliník a sklo. U měkkých a porézních podkladů (měkké dřevo, omítka, nátěr), zvětralých PVC podkladů a povrchů obsahujících změkčovadla dbejte zvýšené opatrnosti. Proto je nezbytné provést zkušební nalepení před zahájením prací. Změkčovadlo z PVC pásky může poškodit vodou ředitelné laky a lazury.

#### Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15 - 25°C / 50% relativní vlhkosti). Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Jsou-li splněny podmínky skladování, lze pásku skladovat po dobu 12 měsíců.