

ŚNIEŻKA SUPERMAL® OLEJOVO-FTALOVÝ EMAIL

- Odolný proti dezinfekčným prostriedkom*, mechanickým a povetnostným faktorom,
- spĺňa požiadavky pre verejné a zdravotnícke budovy
- ťažko horľavý povlak - trieda horľavosti D-s1,d0
- vynikajúca výnosnosť a pokrytie.
- odolné a živé farby.

* Skúšky boli vykonané na vybraných vzorkách dezinfekčných prostriedkov

POUŽITIE

Používa sa na dekoratívne a ochranné maľovanie drevených povrchov, drevených okien, dverí, nábytku, atď, omietok a kovu: brán, plotov, apod. používaných v interiéri aj vonku. Email sa odporúča pre použitie v obytných miestnostiach, miestnostiach určených k trvalému pobytu chorých, budovách zdravotnej starostlivosti a určených na trvalý pobyt detí a mládeže, v školských budovách, rovnako ako budovách pre skladovanie potravín (bez priameho styku s potravinami).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Dekoratívny efekt povlaku lesklý, matný (biela, čierna)

Hustota, za teploty 20±0,1°C najviac, [g/cm³]:1,5

Čas vysušania povlaku za teploty 20 ± 2 ° C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55 ± 5%, suchý na dotyk povlak, najviac, [h] 16

Riedidlo: Śniežka olejovo-ftalové bezaromatické riedidlo, Śniežka olejovo-ftalové riedidlo

SPŮSOB POUŽITIA
Príprava podkladu

- Podklad pre maľovanie musí byť suchý a bez hrdze, prachu, mastnoty a iných nečistôt.
- Miesta zašpínené živcou a mastné umyte petrolétrom.
- Nové drevené povrchy a drevo sa odporúča vymaľovať farbou Śniežka ZÁKLADNÝ NÁTER PRE DREVO
- Drevené povrchy, obzvlášť vystavené povetnostným vplyvom, pred podkladovou farbou, musia byť potiahnuté bezfarebnou impregnáciou DREWKORN EXTRA
- Nové kovové povrchy, aby sa zabránilo korózii zabezpečte antikoróznou farbou Śniežka UREKOR S
- Zničené povlaky olejových farieb zle priľnavé k povrchu odstráňte, vyčistite od hrdze, špiny a iných nečistôt; ak je to nutné, vyplňte všetky dutiny, podklad potiahnite základným náterom.
- Kvalitné existujúce nátery zmanite jemným brúsnym papierom a odstráňte prach

Príprava výrobku

- Email starostlivo premiešajte
- Podľa potreby sa zriedi rozpúšťadlom pre olejovo-ftalové prostriedky k pracovnej viskozite.
- Farbu z rôznych šarží je treba preliať do väčšej nádoby ôkladne premieša

Maľovanie

- Maľovanie vykonávajúte pri okolitej teplote nad + 10 ° C a relatívnej vlhkosti 80%, plochým štetcom s mäkkými štetinami, hubovým valčekom (flokový) alebo striekaním.
- Ďalšia vrstva aplikovaná po cca. 24 hodinách (nízka teplota, a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia).
- Nástroje po skončení prác umyte v olejovo-ftalovom, univerzálnom riedidle alebo bezaromatickom benzínu.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY MAĽOVANIA	PARAMETRE MAĽOVANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	

štetec, valček	obchodná podoba	k 10	-	-	1-2
Pneumatický postrek	25÷35	k 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Hydrodynamický postrek*	obchodná podoba	-	0,26	20÷21	1-2

* postrek bol vykonaný zariadeniami firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

24 mesiace

BALENIE

200ml, 400ml, 800ml, 2,5L, 5L, 10L

VÝNOSNOSŤ

k 16 m²/l pri jednom maľovaní

FARBY

22 farby

VOC

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat. A/d/FR): 300g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 300 g/l

NORMY, SKÚŠKY A OSVEDČENIA

ZN-SN 023:2009

BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat. A/d/FR): 300g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 300 g/l



UN1263

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.